


quarzogum plus

scheda tecnica - ed. 07/2024




Pittura elastomerica anticarbonatazione

DESCRIZIONE

Pittura riempitiva al quarzo alcaliresistente, anticarbonatante a base di resine elastomeriche, inerti, e sabbie in dispersione acquosa. La caratteristica elastica la rende idonea come finitura per cicli elastomerici anticavillature e la rende impermeabile ed altamente resistente alla presa di sporco. A film protetto dall'attacco di alghe, muffe e microorganismi. Permeabilità all'anidride carbonica (EN 1062-6:2003): Sd 99m. Per interno e esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Buona elasticità;
- Previene la formazione di cavillature;
- Previene la formazione di muffe;
- Anticarbonatazione



DATI TECNICI

Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B4.C0.A3.FA)
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco G3 (≤ 10 gloss 85°)
Assorbimento capillare e perm. acqua (classe W) (EN 1062)	Classe W3 Bassa
Granulometria (EN 13300 / EN 1062)	S1, Fine ($< 100 \mu\text{m}$)
pH	8.3 - 9
Tipo di legante	Acrilica
Peso specifico	1450 \pm 30 g/l
Contenuto solido	67 \pm 2 %
Crack bridging (EN 1062-7)	A3 (23°C), B2 (23°C)
Tempo d'essiccazione	In condizioni ambientali standard, sovraverniciabile dopo 24h. In caso di basse temperature o forte umidità i tempi di essiccazione possono variare in maniera considerevole.
Permeabilità al vapore acqueo (classe V) (EN 1062)	Sd 0,22 \pm 0,02 m; Classe V2 Media
Composti organici volatili (VOC)	Per interni: Cat A/a; limite 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1,00 g/l di VOC.

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 4-5 mq/l
Resa per confezione	(14 l): 70 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Con tutti i prodotti esenti da solventi
Gamma colori	Bianco e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Diluizione	Acqua; 15-20% = 150-200 ml ogni litro di prodotto

APPLICAZIONE

Note:

Si sconsiglia l'applicazione sotto sole diretto o in caso di forte ventilazione. Condizioni di ritardo dell'essiccazione nei primi periodi di esposizione agli agenti atmosferici possono comportare effetti sulla superficie dovuti a condensa, nebbie o pioggia, formando antiestetiche "lumacature". A seconda dell'intensità del colore questo effetto può avere un impatto più o meno evidente, ciò non implica una riduzione di qualità del prodotto. Di norma queste imperfezioni scompaiono autonomamente con

quarzogum plus

scheda tecnica - ed. 07/2024



ulteriore esposizione a piogge battenti.

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, laterizi

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le vecchie pitture incoerenti o in fase di stacco devono essere rimosse. Applicare una mano di fissativo Primacril (IVAS) o Micralica (IVAS) diluito con acqua come da scheda tecnica, oppure una mano di fissativo al solvente Nitrofix (IVAS) diluito con Diluente Nitro Antinebbia (IVAS) come da scheda tecnica.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Applicare a pennello o a rullo una prima mano di QUARZOGUM PLUS diluita al 20%. Le mani successive, diluite al 15%, possono essere applicate dopo 10 ore a seconda della temperatura ambiente

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza


Confezioni:

14 l - 4 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.