

ASFODELO RISANANTE

Ficha Técnica - Ed. 02/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED

IVAS[®] INDUSTRIA
VERNICI



INDOOR



OUTDOOR



WATER
BASED



TROWEL

Enfoscado deshumidificante a base de cal apagada

DESCRIPCIÓN

Enfoscado macroporoso deshumidificante para renovaciones verticales, adecuado para saneamiento de paredes con humedad. Premezclado a base de aglutinante hidráulico natural sin sales hidrosolubles y con arenas seleccionadas industriales con granulometría máx. de 2,5 mm. Producto aplicable después del uso previo de Asfodelo Rinzafo Antisale. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- De retracción compensada;
- Idóneo para ciclos deshumidificantes

DATOS TÉCNICOS

Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Mortero para capa de fondo, monocomponente, de secado químico físico.
Granulometría (EN 13300 / EN 1062)	2,5mm
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase A1
Absorción capilar y perm. agua (clase W) (EN 1015-18)	Clase W0 (No especificada)
Adhesión (EN 1015-12)	>0,2 N/mm ² - FP:B (EN 1015-12)
Tiempo abierto (EN 1346)	30 min
Conductividad térmica (λ) (EN 1745)	0,47 W/mK
Difusión de vapor de agua (μ) (EN 1015-19)	5 - 20
Resistencia a la flexión	1,4 N/mm ²
Resistencia a la compresión	4 N/mm ² , CS II (1,5 to 5 N/mm ²)
Peso específico aparente	1320 ± 50 g/l
Peso específico en pasta	1500 ± 50 g/l
	>12
Tipo de resina/aglomerante	Cal hidráulica (UNI 8681: SA)
Contenido sólido	100%
Dilución	18% con agua 4,5 litros por envase de 25Kg
Espesor máximo aplicable	1,5cm por cada mano
Tiempo de espera	24-48 horas entre una mano y la siguiente. Al menos 10 días antes de recubrir. El secado depende mucho de las condiciones ambientales.
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Vida útil de la massa	Aproximadamente 3 horas
Rendimiento	12,5 kg/m ² por cm de espesor
Recubrimiento con capa de pintura	Admite recubrimiento con los productos de las líneas Silitow , Towcalce, I Minerali.
Gama de colores	Avellana
Diluyente	Agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Renovaciones estructurales de paredes viejas o nuevas con humedad, incluso con presencia de sales, de cualquier naturaleza y espesor, tanto internas como externas, así como de locales subterráneos, siempre y cuando estén bien ventilados y no sufran infiltraciones de agua. Sobre estos soportes, aplicar previamente Asfodelo Rinzafo Antisale.

Paredes de ladrillo, piedra, mixtas y toba.

No aplicar sobre yeso

ASFODELO RISANANTE

Ficha Técnica - Ed. 02/2023



Preparación del Soporte:

La pared debe estar completa y perfectamente libre de enfoscados en una zona de al menos 1 metro más allá de la franja de humedad evidente. Comprobar con higrómetro. Eliminar las costras salinas que pueda haber, así como las partes incoherentes y posibles saneamientos viejos. Lavar cuidadosamente la superficie con agua, esperar de 1 a 4 horas en función de las condiciones ambientales y de las paredes, de modo que el agua en exceso se seque de la superficie. Después de haber preparado cuidadosamente la superficie tal y como se ha explicado, aplicar Asfodelo Rinzafo Risanante en una sesión, asegurándose de recubrir toda la superficie.

Condiciones Ambientales:

mín +5°C máx +35°C

Herramientas:

espátula, paleta, hormigonera

Procedimiento de Aplicación:

Antes de aplicar el enfoscado de renovación ASFODELO RISANANTE, humedecer la superficie de repellado con Asfodelo Rinzafo Antisale. Esperar a que desaparezca el exceso de agua; sobre la pared húmeda, aplicar una mano de ASFODELO RISANANTE, con un espesor mínimo de 2 cm, máximo de 4 cm. Para espesores superiores a 2,5 cm, aplicar varias manos de producto.

Para reconstruir cavidades grandes o para espesores gruesos, rellenar con cascote de ladrillo. Acabar ASFODELO RISANANTE con la técnica de "fresco sobre fresco" o bien humedecer antes de aplicar la segunda capa. ASFODELO RISANANTE se amasa con el 18% de agua sin remover más de 5 minutos, para evitar que la mezcla se hinche demasiado. El mortero aplicado debe mantenerse húmedo para evitar quemaduras, sobre todo en caso de clima cálido ventilado. ASFODELO RISANANTE puede extenderse con llana y acabarse como enfoscado rústico. Para un acabado de revoco, pasadas 24 horas, mojar abundantemente y acabar con Artemisia. Al aire libre, evite el contacto directo con la superficie de inicio insertando una tira no absorbente.

Notas:

No se aconseja su aplicación expuesta directamente al sol, sobre superficies heladas o muy calientes, en caso de fuerte ventilación o en caso de niebla o lluvia. Las condiciones deben mantenerse al menos 2 días a partir de la aplicación. Las diferentes absorciones o no homogeneidades de los soportes condicionan el resultado estético final de los acabados minerales coloreados.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad


Envase:

Sacos de 25 kg

Conservación:

1 año en palet y en los envases en buen estado entre 5 y 30°C en ambiente seco.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES



IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.