



Esmalte de clorocaucho para piscinas

DESCRIPCIÓN

Esmalte monocomponente a base de resinas de clorocaucho. Utilizado para el pintado de piscinas, depósitos de hormigón y otros productos previamente tratados con productos de clorovinilo o clorocaucho, apto para contener agua incluso por periodos muy prolongados. No apto para pintar tanques de fibra de vidrio. Para interior y exterior. Uso restringido a usuarios profesionales.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Específico para piscinas



DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	Brillante (> 60 gloss 60°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm); 50 µ por mano
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Barniz para acabados, en solución monocomponente, de secado físico, brillante, clorocaucho (B4.A.O.A.O.EA)
Peso específico	1220 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	Clorocaucho
Contenido sólido	62 ± 2%
Tiempo de espera	Fuera de polvos: 10 min Al tacto: 30 min En profundidad: 24 h
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 2 manos: 7-8 m ² /l
Rendimiento por envase	(16 l): 128 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Solo con él mismo
Gama de colores	Azul piscina - Blanco
Dilución	Diluyente Nitro Antinebbia (IVAS); 10-25%

APLICACIÓN

Notas:

Antes de poner agua en la tina lo mejor es dejar pasar unas dos semanas. Evite pintar si existe la posibilidad de lluvia inminente. Si llueve dentro del primer o segundo día después de pintar, proteger la tina con una lona y si esto no es posible, secar la tina lo más rápido posible. La presencia de agua estancada incluso durante un solo día durante este período de asentamiento de la pintura puede provocar ampollas una vez que se llena el tanque.

Idoneidad de los Soportes:

Piscinas, enfoscados de cemento, enfoscados pintados, hormigón armado, elementos prefabricados en hormigón

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deberán prepararse cuidadosamente mediante cepillado manual, lavado o máquina de chorro de agua, asegurándose de que estén libres de eflorescencias, de partes incoherentes, de desarmantes, ceras, aceites o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adhesión. Las pinturas que se están despegando o exfoliándose deben eliminarse

cuidadosamente mediante rascado o decapado químico. Aplicar sobre ciclos de hormigón armado con un mínimo de 28 días de fraguado Directamente sobre el enfoscado, aplicar una mano del mismo producto diluido al 25-30%

Herramientas:

brocha, rodillo de lana de pelo corto, aparato pulverizador

Procedimiento de Aplicación:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola pulverizadora dos manos con un intervalo de 24 horas

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

16 l

Conservación:

12 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACION

