


COLORANTI CONC YOUCOLOR ALL'ACQUA

Ficha Técnica - Ed. 03/2022



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED



Pasta colorante a base de agua

DESCRIPCIÓN

Tintes al agua para interiores y exteriores con alta concentración de pigmentos principalmente inorgánicos con muy alto poder colorante. Permiten obtener tonalidades intensas y tienen una alta resistencia a la fotodegradación. Libre de nonilfenoles, plomo y cromatos. Se puede utilizar en todos los productos a base de agua. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Tinte concentrado

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	No clasificable
Tipo de resina/aglomerante	esente
VOC	Producto no destinado a los usos previstos por la Directiva 2004/42/CE

TEÑIR	SIGLA	DENSIDAD +/- 0.03 KG/L	VISCOSIDAD' BROOKFIELD CPS A 20°C (5RPM)	COMPATIBILIDAD: TODOS LOS RODUCTOS A BASE DE AGUA
GIALLO OCRA	HGO	1,7	5000 - 7000	
GIALLO AMBRA	HGA	1.89	7000 - 9000	
GIALLO LIMONE	HGL	1,83	5000 - 7000	
BLU FTALO	HBF	1,11	2000 - 3200	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
VERDE FTALO	HVF	1,07	2000 - 4000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
BLU COBALTO	HBC	1,59	4500 - 6500	
BLACK	HBL	1.54	4400 - 6400	
WHITE	HWH	2,12	13000 - 15000	
ROSSO BRUNO	HRB	2,00	6000 - 8000	
ARANCIO OSSIDO	HAO	1,62	5000 - 7000	
ARANCIO BRILLANTE	HAB	2,00	3600 - 5600	
ROSSO OSSIDO	HRO	1,75	4200 - 6200	
ARANCIO	HAR	1,45	4000 - 7000	INTERNO
BORDEAUX	HBS	1,06	1800 - 2800	INTERNO
VIOLETTO	HVV	1,02	1500 - 2500	INTERNO
ROSSO	HRS	1,06	2600 - 4600	INTERNO
GIALLO	HGN	1,14	3000 - 4200	INTERNO
GIALLO STRONG	HSG	2,15	5000 - 7000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI ALLA CALCE
ARANCIO STRONG	HSA	1,12	3800 - 5400	
ROSSO STRONG	HSR	1,19	3000 - 4600	

CARACTERÍSTICAS	
Rendimiento	No determinable
Dilución	listo para usar

APLICACIÓN

Preparación del Soporte:

El producto no debe utilizarse solo sino siempre como aditivo para pinturas o esmaltes al agua, por lo que los soportes son los indicados en las fichas técnicas de los productos individuales

Procedimiento de Aplicación:

Agitar el envase en la batidora durante 5 minutos antes de cada uso. Vierta el tinte en el Tintómetro o pintura sin diluir y mezcle bien. Es recomendable esperar unas horas antes de aplicar el producto

Herramientas:

Notas:

Condiciones Ambientales:

Mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

1l - 2l

Conservación:

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES