

# CONVERTO 31-G PLUS

Ficha Técnica - Ed. 02/2022



Panel aislante destensado idóneo para la aplicación por capas, realizado en poliestireno expandido sinterizado EPS con aditivo de grafito.

## DESCRIPCIÓN

Panel para aislamiento térmico destensado realizado en poliestireno expandido sinterizado EPS con aditivo de grafito, cortado de un bloque e ideal para la aplicación por capas: certificado ETICS según las directrices EAD 040083-00-0404, antes ETAG 004 y según la norma UNI EN 13499:2005, con "Certificado de Conformidad" [UNI EN 13163].

## PRINCIPALES PROPIEDADES

- FÁCIL DE COLOCAR
- ECONÓMICO
- CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO

## MEDIDAS Y ESPESORES

Medidas útiles: 100 cm x 50 cm

Espesores disponibles: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

DATOS TÉCNICOS	Símbolo	Valor	NORMA DE REFERENCIA
Conductividad térmica:	$\lambda_D$	0,031 W/mK	EN 12667
Reacción al fuego	EUROCLASE	E	EN 13501-1
Resistencia al paso del vapor de agua	$\mu$	30-70	EN 12086
Calor específico	$C_p$	1340 J/kgK	EN 10456
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	TR	$\geq 100$ kPa	EN 1607
Estabilidad dimensional	DS(N)	$\pm 0,2\%$	EN 1603
Absorción de agua por inmersión parcial	WIp	$\leq 0,5$ Kg/m <sup>2</sup>	EN 12087
Resistencia al corte	$F_{tk}$	$\geq 20$ kPa	EN 12090
Módulo de corte	$G_m$	$\geq 1000$ kPa	EN 12090
<b>Tolerancia dimensional</b>			
Longitud	L(2)	$\pm 2$ mm	EN 822
Anchura	W(2)	$\pm 2$ mm	EN 822
Espesor	T(1)	$\pm 1$ mm	EN 823
Ortogonalidad	S(2)	$\pm 2$ mm/m	EN 824
Planicidad	P(3)	+ 3 mm	EN 825

# CONVERTO 31-G PLUS



Ficha Técnica - Ed. 02/2022


## ALMACENAMIENTO

Material termorreflectante: no cubrir las placas con materiales y/o lonas transparentes durante la colocación y el almacenamiento.

## NOTAS

- Si durante la fase de colocación las placas quedasen expuestas a los rayos UV por períodos prolongados, protegerlas mediante sombreros de mallas, para evitar la desintegración pulverulenta superficial (amarillenta).
- En caso de que, por causa de una prolongada exposición a los rayos UV, se hubiera generado la desintegración superficial pulverulenta (las placas tendrán un aspecto amarillento), retirar completamente, mediante lijado o cepillado, la sustancia harinosa antes de aplicar el mortero de enrasado, a fin de asegurar una adhesión correcta y eficiente.

## CERTIFICACIONES\CLASIFICACIONES



IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40- 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia

Tfno. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - [www.gruppoivas.com](http://www.gruppoivas.com) - [ivas@gruppoivas.com](mailto:ivas@gruppoivas.com)

Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos, sin que ello implique asumir responsabilidades al respecto, ya que no está a nuestro alcance controlar las condiciones de empleo. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.