



Fondo de relleno para madera con base disolvente

DESCRIPCIÓN

Imprimación de relleno a base de resinas alquídicas modificadas, masillas cubrientes, dióxido de titanio y aditivos que mejoran su cepillabilidad y lijado. Producto ideal como imprimación aparejo para la protección de marcos de madera y artefactos que necesitan ser repintados con esmaltes de acabado. Para interior y exterior.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- base de relleno
- Lijable

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Pintura para capa de fondo, en solución monocomponente, de secado químico oxidativo, mate, alquídica. (B2.A.O.B.2.AB)
Peso específico	$1600 \pm 50 \text{ g/l}$
Tipo de resina/aglomerante	Alquídica
Contenido sólido	$76 \pm 2\%$
Tiempo de espera	Seco al tacto después de 2 h. En condiciones ambientales normales admite recubrimiento de pintura pasadas 24 h. En caso de bajas temperaturas o mucha humedad, los tiempos de secado pueden variar de forma considerable.
VOC	Cat S/i: límite 500 g/l (2010); este producto contiene $445,00 \text{ g/l}$ de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	$8 \text{ m}^2/\text{l}$ para 60μ de espesor
Rendimiento por envase	(2.5 l): 20 m^2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Compatible con esmaltes sintéticos
Gama de colores	Blanco
Dilución	Diluyente Sintetico (IVAS); máximo 10%

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Madera

Condiciones Ambientales:

mín $+5^\circ\text{C}$ máx $+35^\circ\text{C}$ HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Eliminar restos resinosos mediante lavado con Diluyente Nitro Antinebbia (IVAS). Si la madera ya está pintada, quitar la pintura vieja con Sverniciatore (IVAS). Aplicar emplastes para rellenar las lagunas y microcuarteados y lijar para uniformar la superficie a tratar. La humedad del soporte debe ser como máximo el 16 %. Después del secado, se puede proceder a la aplicación de dos capas de esmalte sintético.

Herramientas:

brocha, rodillo de lana de pelo corto

Procedimiento de Aplicación:

fondo per legno

ficha técnica - ed. 02/2024



Diluir FONDO PER LEGNO como se indica y mezclar con agitador de bajo número de revoluciones. Esperar 48 horas antes de lijar.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

2,5 l - 0,5 l

Conservación:

2 año en envases íntegros entre 5 y 35 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.