

LISTELLO A MANO SAN MARCO



LISTEL PARA REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANDA, RESISTENTE AL HIELO, OPACO.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y PRESTACIONALES

MEDIDAS: 25 x 5,5 x 2 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LISTELLO A MANO SAN MARCO
CATEGORÍA DE CONTENIDO DE SALES SOLUBLES ACTIVAS	S2
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	Euroclase A1
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	5/10 (valor tabulado)
CATEGORÍA DE RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO	F2 – exposición severa
SUSTANCIAS PELIGROSAS	Ausentes
RESISTENCIA Y COMPRESIÓN MEDIA	N/mm ² NR
FUERZA DE ADHESIÓN	N/mm ² NR
ABSORCIÓN DE AGUA	20-25 %
MASA VOLÚMICA BRUTA	1450-1600 kg/m ³
MASA VOLÚMICA BRUTA	30 – 32 kg/m ²
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE	W/mK 0,344-0,384

APLICACIÓN

Con la capa armada bien fraguada (3-4 días), aplicar una capa de Glueflex Ultra con una espátula dentada de 10 mm mediante la técnica de la doble extensión. En caso de listel con superficie trasera lisa, aplicar en el borde superior y en el lado derecho de los listeles de cotto Facciavista el mortero repelente al agua Parastuck, o Parastuck MF y proceder a la colocación. La alineación debe realizarse con plomada a fin de adaptar el espesor de la junta para cubrir la superficie comprendida entre las franjas de interrupción, terminando con un listel entero (junta de 5 a 10 mm).

ENVASES

Envases de 1 m² = 60 piezas

NOTA Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Con todo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control.

Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tfno. +39 0541 815811 – Fax +39 0541 815815
www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com