



FICHA TÉCNICA

LISTELLO FACCIAVISTA



LISTEL EXTRUIDO EN COTTO TIPO STYLE TERREMILIA. PARA REALIZAR REVESTIMIENTOS DE ASPECTO RÚSTICO DEL TIPO LADRILLO A LA VISTA.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y PRESTACIONALES

Dimensiones nominales		UNI EN 772-16
LONGITUD	mm	245
ANCHURA	mm	16
ALTURA	mm	120
TOLERANCIAS	CLASE	R2 / T2
ESPESOR DE LAS PAREDES	mm	N.A.
ESPESOR DE LOS SEPARADORES	mm	N.A.
LADRILLOS	n/m ²	32
Perforación		UNI EN 772-3
PORCENTAJE	%	0
TIPOLOGÍA		PLENO
Masa volúmica:		UNI EN 772-13
MASA VOLÚMICA NETA	kg/m ³	1850
MASA VOLÚMICA BRUTA	kg/m ³	N.A.
PESO DEL LADRILLO	kg	1,00
MASA DE SUPERFICIE	kg/m ²	30
Resistencia a la compresión		UNI EN 772-1
	N/mm ²	N.A.
Resistencia al hielo		UNI CEN / TS 772-22
	CLASE	F1
Absorción de agua 24 h		UNI EN 771-1
	%	11
Presencia de sales solubles		UNI EN 772-5
	CLASE	S2
Resistencia al fuego		DM 25/10/2007
	CLASE	A1
Categoría REI		Circ. D.M. 1968 del 15/02/2008
		N.A.



FICHA TÉCNICA

LISTELLO FACCIAVISTA



Categoría REI		Circ. D.M. 1968 del 15/02/2008
		N.A.
Coefficiente de difusión del vapor de agua		UNI EN 1745
		5/10
Conductividad equivalente		UNI EN 1745
ELEMENTO	W/mK	0,60
PASTA	W/mK	0,60
Resistencia térmica elemento		UNI EN 1745
	m ² K/W	0,27

APLICACIÓN

Aplicar sobre el soporte una capa de Glueflex Ultra con espátula dentada de 10 mm y colocar los listeles, con la técnica de la doble extensión; pueden usarse varios sistemas:

1. mediante cuerda (sistema simple) o crucetas en T
2. sistema con hilos y plumas para este sistema (sistema para expertos). En este caso, en los lados superior y lateral del listel, aplicar una capa de Parastuc (color avellana) o de Parastuc MF (color gris cemento)

Cada 4-5 hileras comprobar, mediante una llana y un nivel, que el revestimiento esté debidamente plano.

Pasadas un mínimo de 48 horas, y en todo caso después de haber comprobado el encolado de los listeles al soporte (una vez fraguado el adhesivo), si se ha usado el sistema 1, llenar las juntas a rebosar con mortero hidrórepelente Parastuck MF mediante pistola para juntas (sistema aconsejado), una jeringa grande o una manga aplicadora (sistema aconsejado para superficies pequeñas).

Para obtener un efecto "antiguo", si se ha usado el sistema 1, una vez completamente seco el adhesivo, quitar los separadores y aplicar Sigiltow FL 30 en las juntas entre listeles con la misma técnica de sellado de juntas que se utiliza para los azulejos de suelo.

ENVASES

Envase: 1 m² = 60 piezas

LISTEL ANGULAR:

Envase: 1 m = 15 piezas

NOTA Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos.

Con todo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control.

Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tfno +39 0541 815811 – Fax +39 0541 815815 www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com

Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001