



Acabado de madera

DESCRIPCIÓN

Barniz transparente uretanizado de alta calidad y brillo, a base de mezcla de resinas sintéticas y uretánicas, aditivos hidro-repelentes. Forma una película protectora resistente a los agentes externos y a los mohos. Contiene absorbente de rayos UVA para garantizar la protección del soporte contra los rayos ultravioleta (agrisamiento, decoloración). Formulado para el tratamiento de elementos de madera expuestos a la intemperie en ambiente marino (embarcaciones, cabinas, etc). Para interiores y exteriores. Reservado para usuarios profesionales.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Para ambientes marinos;
- Elevada protección UV;
- Brillante



DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	> 70 a 60°; Brillante (> 60 gloss 60°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm); 40 µ por mano
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Barniz para acabados, en solución monocomponente, de secado químico oxidativo, brillante, alquídico uretánico (A4.A.O.B.0.BA)
Peso específico	910 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	Alquídica uretánica
Contenido sólido	47 ± 2%
Tiempo de espera	Fuera de polvos: 1 h Al tacto: 4 h En profundidad: 24 h
VOC	Cat S/e: límite 400 g/l (2010); este producto contiene 400 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 8 m ² /l
Rendimiento por envase	(2.5 l): 20 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Productos con base sintética previo lijado
Gama de colores	Transparente
Diluyente	Diluyente Sintético (IVAS)
Dilución	5% = 50 ml por cada litro de producto

APLICACIÓN

Notas:

na

Idoneidad de los Soportes:

Madera

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Superficies nuevas de madera:

- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar

Todas las superficies deberán tener una humedad relativa inferior al 16 % (madera seca y estabilizada)

Superficies de madera ya pintadas y/o barnizadas:

- rascado parcial o general para eliminar residuos de pintura o barniz preexistente poco adherente, o bien eliminación total de la pintura existente mediante desbarnizado químico por disolvente mediante Sverniciatore N11 (IVAS)
- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar.

Herramientas:

brocha, rodillo

Procedimiento de Aplicación:

Limpia cuidadosamente las superficies después de tratarlas con aire comprimido o brocha. Aplicar con brocha o rodillo una o dos manos de MARINERIA con un intervalo de 24 h. Entre una mano y la siguiente es aconsejable un lijado suave

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

2,5 l - 1 l

Conservación:

1 año en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol