


# TOW LEVEL

Ficha Técnica - Ed. 06/2021



COMPANY  
WITH QUALITY  
MANAGEMENT  
SYSTEM  
CERTIFIED



INDOOR



WATER  
BASED



TROWEL

## Autonivelante de cemento de espesor máximo 3-10 mm

### DESCRIPCIÓN

Mortero autonivelante para suelos internos, de secado rápido. Formulado con cementos especiales, resinas, áridos seleccionados y aditivos especiales. Idóneo para nivelar y eliminar diferencias de espesor de 3 a 15 mm de sustratos nuevos o preexistentes, creando una superficie perfectamente plana y uniforme, adecuada para recibir todo tipo de suelos. Dotado de altas resistencias mecánicas y excelente poder adhesivo, ofrece una excelente resistencia al tráfico y a la carga. Para interiores. Para uso profesional.

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Autonivelante
- De secado rápido

### DATOS TÉCNICOS

<b>Clasificación UNI 8681</b>	Mortero autonivelante de cemento en polvo
<b>Granulometría máxima EN 1062</b>	0,6mm
<b>Espesor máximo aplicable</b>	15mm
<b>Peso específico aparente</b>	1300 ± 50 g/l
<b>Peso específico en pasta</b>	1900 ± 50 g/l
<b>pH</b>	12
<b>Tipo de resina/aglomerante</b>	De cemento (UNI 8681: TA)
<b>Contenido sólido.</b>	100%
<b>Resistencia a la flexión</b>	a 1 giorno: 3,5 N/mm <sup>2</sup> a 28 giorni: 8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la compresión</b>	a 1 giorno: 15 N/mm <sup>2</sup> a 28 giorni: 30 N/mm <sup>2</sup>
<b>VOC</b>	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

### CARACTERÍSTICAS

<b>Gama de colores</b>	Gris
<b>Rendimiento</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> por mm de espesor
<b>Dilución</b>	24-25% con agua 6-6,25 litros por envase de 25Kg
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Tiempo abierto EN 1346</b>	60 min
<b>Vida útil de la massa</b>	20-30 min
<b>Tiempo de espera</b>	3-4 horas entre una mano y la siguiente. No más de 6 horas. Puede pisarse después de 3 horas.
<b>Recubrimiento con capa de pintura</b>	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos al agua

# TOW LEVEL

Ficha Técnica - Ed. 06/2021



## APLICACIÓN

### Idoneidad de los Soportes:

Soleras de cemento, sustratos de cemento, sustratos de asfalto arenados, suelos ya existentes en hormigón, piedras naturales. No aplicar directamente sobre sustratos de asfalto no arenados, baldosas, suelos vinílicos, goma, linóleo, madera, pinturas epoxídicas, poliuretánicas, acrílicas

### Preparación del Soporte:

El soporte debe ser estable, sólido, seco, libre de polvos, grasas, aceites, pinturas, ceras. Las superficies con desintegración pulverulenta deben consolidarse el día anterior con imprimación Resintow, diluida en agua en proporción 1:3

### Procedimiento de Aplicación:

Mezclar con el 24-25% de agua, a razón de 6-6,25 l por cada 25 kg de TOWLEVEL con mezclador eléctrico de bajo número de revoluciones hasta obtener una masa homogénea, sin grumos y autonivelante. Pasados 2-3 min de reposo, mezclar de nuevo brevemente: la mezcla queda así lista para usar.

Extender TOW LEVEL en una sola mano, de 1 a 10 mm con espátula metálica o con rasqueta. En superficies de gran extensión, se aconseja aplicar mediante una bomba para enfoscados que facilite una distribución uniforme. Se deberá aplicar una segunda mano tan pronto como la primera quede lista para el tránsito a pie (3-4 horas, en todo caso no más de 6 horas)

### Herramientas:

taladro de bajo número de revoluciones, espátula metálica, rasqueta de goma, rodillo antiburbujas

### Notas:

No se aconseja su aplicación expuesta directamente al sol, sobre superficies heladas o muy calientes, en caso de fuerte ventilación o en caso de niebla o lluvia. Las condiciones deben mantenerse al menos 2 días a partir de la aplicación.

### Condiciones Ambientales:

mín +5°C máx +30°C

## ALMACENAMIENTO

### Envase:

Sacos de 25 kg

### Conservación:

1 año en palet y en los envases en buen estado entre 5 y 30°C en ambiente seco.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

## TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

