


TOWSAN PRIMER


Ficha Técnica - Ed. 06/2021



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



INDOOR



OUTDOOR



WATER
BASED



BRUSH

Impregnante antisal para paredes húmedas

DESCRIPCIÓN

Impregnante constituido por una mezcla de silicatos y derivados silicónicos convenientemente modificados y estabilizados. Perfecto para bloquear las eflorescencias y contener la extensión capilar del agua. Utilizar previamente antes de aplicar el yeso deshumidificador TOWSAN. Para interiores y exteriores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Previene la formación de sales

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Solución de silicatos en mezcla con derivados silicónicos para impregnación superficial, monocomponente, de secado químico, mate (A.1.A.0.C.2.QA)
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso específico	$1150 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo de resina/aglomerante	Silicatos en solución
Contenido sólido	$7,5 \pm 2\%$
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

TOWSAN PRIMER



Ficha Técnica - Ed. 06/2021

CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	Blanco
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 6-8 m ² /l
Rendimiento por envase	(25 l): 400 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	100% = 1 litro por cada litro de producto
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Con enfoscado y/o morteros de enrasado 8-24 horas después de la aplicación (pero no más de 3 días)

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Paredes en hormigón, ladrillo y todos los materiales usados en construcción. No aplicar sobre yeso. En caso de emplastes a base de yeso, es aconsejable eliminarlos

Preparación del Soporte:

La pared debe estar completa y perfectamente libre de enfoscados en una zona de al menos 1 metro más allá de la franja de humedad evidente. Eliminar las costras salinas que pueda haber, así como las partes incoherentes y posibles saneamientos viejos en cemento. Aplicar TOWSAN PRIMER y esperar de 1 a 4 horas en función de las condiciones ambientales antes de aplicar el mortero Towsan.

Procedimiento de Aplicación:

Aplicar con brocha asegurándose de que el soporte a tratar no esté demasiado mojado

Herramientas:

brocha

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

25 l – 5 l – 1 l

Conservación:

6 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES