



Mortero de enrasado fibrorreforzado uniformante 0,6 mm

DESCRIPCIÓN

Mortero de enrasado fibrorreforzado uniformante gris de grano 0,6 mm. Idóneo para enrasar y emplastar enfoscados de cemento viejos (sin desintegración pulverulenta), fraguados y nuevos. Permite obtener acabados de revoco. El espesor máximo para una sola mano es de 3 mm; para obtener espesores mayores es necesario interponer entre la primera y la segunda mano una malla de fibra de vidrio alcalino-resistente Armatex C1. Para interiores y exteriores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Mortero de enrasado fibrado
- Ideal para enfoscados viejos

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Mortero de enrasado fibrado para capa de fondo en polvo, monocomponente de secado físico, mate a base de cemento.
Granulometría máxima EN 1062	0,6mm
Espesor máximo aplicable	5 mm en dos manos
Peso específico aparente	1250 ± 50 g/l
Peso específico en pasta	1750 ± 50 g/l
Ph	>12
Tipo de resina/aglomerante	De cemento (UNI 8681: TA)
Contenido sólido	100%
Permeabilidad al vapor EN 1015-18	Clase W0 (No especificada)
Adhesión EN 1015-12	0,7 N/mm ² - FP:B
Resistencia a la flexión	1,5 N/mm ²
Resistencia a la compresión	3 N/mm ² , CS II (1,5 to 5 N/mm ²)
Conductividad térmica EN 1745	0,47 W/mK
Difusión de vapor de agua (μ)	5 - 20
Reacción al fuego	Clase A1
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Blanco, gris
Rendimiento	1,5 kg/m ² por mm de espesor
Dilución	22-24% con agua 5,5-6 litros por envase de 25Kg
Diluyente	Agua
Tiempo abierto EN 1346	20 min
Vida útil de la masa	Aproximadamente 1,5 horas
Tiempo de espera	24-48 horas entre una mano y la siguiente. Al menos 10 días antes de recubrir. El secado depende mucho de las condiciones ambientales.
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos al agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados tradicionales, premezclados de cemento viejos, nuevos, fraguados.

No aplicar sobre yeso u hormigón.

No aplicar donde se vayan a disponer revestimientos pesados, como mármol o cerámica de grandes formatos.

No aplicar en las jornadas con viento fuerte o cuando las superficies estén sujetas a radiación solar directa

Preparación del Soporte:

El soporte debe estar a nivel, húmedo, uniforme, sin capas con desintegración pulverulenta.

Los enfoscados con desintegración pulverulenta deben consolidarse con 1 mano de PRIMACRIL.

Soportes de yeso, previa aplicación de imprimación ACRILICA 100

Sobre hormigón previa aplicación de PRIMER RA.

Procedimiento de Aplicación:

Amasar con el 24-25% de agua, a razón de 6-6,25 l por cada 25 kg de UNIFORM con agitador mecánico durante unos minutos, asegurándose de retirar de las paredes y del fondo del recipiente el polvo que no se haya dispersado perfectamente. Mezclar hasta que la masa quede perfectamente homogénea (comprobar la total ausencia de grumos, si fuera el caso seguir amasando todavía durante otro minuto). Dejar reposar unos minutos y aplicar. Extender la masa con una espátula metálica, esperar de 1 a 2 horas antes de aplicar la segunda capa. Espesor máximo que puede obtenerse: 3 mm. Para espesores mayores, extender entre la primera y la segunda mano la malla de fibra de vidrio. Esperar entre 10 y 20 minutos, y acabar con llana de esponja hasta obtener una superficie uniforme carente de juntas y partes solapadas.

Herramientas:

espátula, paleta, llana, agitador mecánico de bajo número de revoluciones

Notas:

No se aconseja su aplicación expuesta directamente al sol, sobre superficies heladas o muy calientes, en caso de fuerte ventilación o en caso de niebla o lluvia. Las condiciones deben mantenerse al menos 2 días a partir de la aplicación.

Condiciones Ambientales:

mín +5°C máx +35°C

ALMACENAMIENTO

Envase:

Sacos de 25 kg

Conservación:

1 año en palet y en los envases en buen estado entre 5 y 30°C en ambiente seco.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

