

FONDO H2O PER LEGNO

scheda tecnica - ed. 09/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



INDOOR



WATER
BASED



BRUSH



ROLLER



AIRLESS

Fondo riempitivo per legno a base acqua

DESCRIZIONE

Fondo isolante ed uniformante a base acqua per elementi in legno per successive applicazioni di finiture coprenti a base acqua (linea smalti all'acqua). Possiede eccezionale copertura e punto di bianco. Maschera le rugosità del legno. Per interno e esterno. Uso ristretto agli utilizzatori professionali

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Carteggiabile;
- Ottima copertura;
- Riempitivo

DATI TECNICI

Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. (B2.C.O.A.2.FA)
Peso specifico	$1320 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	$55 \pm 2\%$
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/d: limite 130 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo 10 g/l di COV

CARATTERISTICHE

Resa	9 - 10 mq/l in funzione dell'assorbimento supporto
Resa per confezione	(2.5 l): 25 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua e al solvente
Gamma colori	Bianco
Tipo di diluente	Acqua
Diluizione	pennello e rullo 5-7% = 50 ml ogni litro di prodotto A spruzzo 10-12% = 100-120ml/l

APPLICAZIONE

Note:
na

Tipo supporto:

Legno, ferro, muratura interna nuova.

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Eliminare residui resinosi mediante lavaggio con Diluente Nitro Antinebbia (IVAS). Se il legno è già verniciato, asportare la pittura vecchia con Sverniciatore (IVAS). Effettuare stuccature a riempimento di eventuali lacune e microcavillature poi carteggiature per rendere uniforme la superficie da trattare. L'umidità del supporto deve essere massimo il 16%.

FONDO H2O PER LEGNO

scheda tecnica - ed. 09/2023



Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Diluire FONDO H2O PER LEGNO come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate da 6 ore incrociando le direzioni durante l'applicazione. Attendere almeno 12 ore prima di carteggiare.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

2,5 l - 0,5 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole