# fondo per legno



















#### Fondo riempitivo per legno a base solvente

## **DESCRIZIONE**

scheda tecnica - ed. 02/2024

Pittura di fondo riempitiva a base di resine alchidiche modificate, cariche coprenti, biossido di titanio e additivi che ne esaltano la pennellabilità e carteggiabilità. Prodotto ideale come mano riempitiva di fondo per la protezione di infissi e manufatti in legno che devono essere riverniciati con smalti di finitura. Per interno ed esterno.

## PROPRIETÀ PRINCIPALI

- · Fondo riempitivo
- · Carteggiabile

DATITECNICI	
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, alchidica. (B2.A.O.B.2.AB)
Peso specifico	1600 ± 50 g/l
Tipo di legante	Alchidica
Contenuto solido	76 ± 2%
Tempo d'essiccazione	Asciutto al tatto dopo 2h, In condizioni ambientali standard, sovraverniciabile dopo 24h. In caso di basse temperature o forte umidità i tempi di essiccazione possono variare in maniera considerevole.
VOC	Cat S/i: limite 500 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo 445,00 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Resa	8 mq/l per spessore 60μ
Resa per confezione	(2.5 l): 20 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibile con smalti sintetici
Gamma colori	Bianco
Diluizione	Diluente Sintetico (IVAS); massimo 10%

## **APPLICAZIONE**

## Tipo supporto:

Legno

#### Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

### Preparazione del supporto:

Eliminare residui resinosi mediante lavaggio con Diluente Nitro Antinebbia (IVAS). Se il legno è già verniciato, asportare la pittura vecchia con Sverniciatore (IVAS). Effettuare stuccature a riempimento di eventuali lacune e microcavillature poi carteggiature per rendere uniforme la superficie da trattare. L'umidità del supporto deve essere massimo il 16%. Dopo l'essicazione si può procedere all'applicazione di due strati di smalto sintetico.

### Strumenti di applicazione:

# fondo per legno







scheda tecnica - ed. 02/2024

pennello, rullo a pelo corto

#### Modalità di applicazione:

Diluire FONDO PER LEGNO come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Attendere 48 ore prima di carteggiare.

## **IMMAGAZZINAMENTO**

#### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

#### Confezioni:

2,5 | - 0,5 |

#### Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 35°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole