



## Adesivo in pasta pronto uso

### DESCRIZIONE

Adesivo specifico per incollaggio eper la stuccatura di fughe fra rivestimenti modulari tipo Listello Flex. Ottima lavorabilità , sovraverniciabile, permeabile al vapor acqueo , colorazioni stabili, idoneo solo per lavorazioni a strato sottile. Per esterno. Uso ristretto agli utilizzatori professionali

### PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Collante fugante per LISTELLO FLEX;
- Prodotto in pasta;
- Posa veloce

### DATI TECNICI

Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Adesivo in pasta
Peso specifico	1700 ± 50 g/l
pH	8 - 9,5
Tipo di legante	polimero
Tempo d'essiccazione	varia in base alle condizioni atmosferiche
Composti organici volatili (VOC)	Per interni: Cat A/a; limite 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 10,00 g/l di VOC.

### CARATTERISTICHE

Resa	2,5-3,4 kg/mq
Resa per confezione	Per confezione (20 Kg): 6-8 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua
Gamma colori	Bianco, Grigio Chiaro, Grigio, Antracite, Marrone
Diluizione	Acqua; pronto all'uso

### APPLICAZIONE

#### Note:

#### Pulizia:

1. Rimozione dell'adesivo fresco:

Rimuovere immediatamente i residui di Gluflex P fresco dal rivestimento utilizzando una spugna umida.

2. Rimozione dell'adesivo indurito:

Rimuovere eventuali residui di Gluflex P indurito utilizzando una spazzola

#### Tipo supporto:

Rasatura di sistemi a cappotto TERMOK8 MODULAR FLEX

#### Condizioni ambientali:

min +5°C max +30°C UR max 80% si sconsiglia l'applicazione sotto sole diretto o in caso di forte ventilazione

#### Preparazione del supporto:

Applicabile su superfici asciutte, pulite, livellate e portanti che abbiano un assorbimento d'acqua minimo.

#### Strumenti di applicazione:

Spatola dentata con dentatura 4x4mm, 4x6mm o 5x5mm, pennello da 10mm

#### Modalità di applicazione:

L'adesivo GLUEFLEX P deve essere applicato verticalmente con spatola dentata di 4x4, 4x6 o 5x5 mm sul supporto con uno

strato di spessore di 1,5- 2,0 mm. A seconda delle circostanze (temperatura, umidità relativa dell'aria ecc.) non applicare più di 1 m<sup>2</sup> di adesivo per prevenire la formazione di pelle sull'adesivo. Non applicare mai più adesivo di quello che può essere lavorato entro circa 10 minuti. Premi il mattoncino "LISTELLO FLEX" nell'adesivo in modo tale che l'adesivo vada a riempire le fughe. Tutti i listelli dovranno essere ben sigillati ai bordi per impedire la penetrazione dell'acqua. "LISTELLO FLEX" deve essere completamente incorporato nell'adesivo (questo può essere facilmente verificato staccando un listello già applicato, controllando che la parte posteriore sia completamente coperta da adesivo). Applicare i mattoni lungo il livello e ripassare immediatamente le fughe tramite un pennello piccolo da 10mm inumidito. Passare gli architravi, con un'unica pennellata. Il tempo di asciugatura è dipendente dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. In caso di applicazione in esterno proteggere dagli agenti atmosferici per almeno 5 giorni. Le temperature non devono scendere sotto + 5°C per le 24 ore successive all'applicazione.

## IMMAGAZZINAMENTO

### **Indicazioni smaltimento e sicurezza:**

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

### **Confezioni:**

20 kg - 15 kg - 5 kg

### **Conservazione:**

18 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole