

LISTELLO FLEX

Scheda Tecnica - Ed. 03/2024



Rivestimento modulari in formato listello a basso modulo elastico. Ideali per il sistema TERMOK8 MODULAR FLEX e TERMOK8 MODULAR FLEX L.R.

DESCRIZIONE

È un mattone flessibile che riproduce fedelmente il "facciavista" idoneo per sistemi di isolamento a cappotto. Composto al 92% da quarzo, è un rivestimento naturale, leggero e sottile molto facile da applicare anche su curve ed angoli.

Elementi modulari a basso modulo elastico, che seguono i movimenti termoplastici dei sistemi isolanti a cappotto senza pericolo di distacchi. Fornibili sia piatti che nei pezzi speciali ad angolo. Il prodotto comprende prevalentemente una miscela di sabbie di quarzo miste e una dispersione polimerica di grado elevato che funge da legante. I listelli flex devono essere utilizzati in combinazione con l'adesivo plastico in pasta GLUEFLEX P che svolge sia la funzione di collante che di finitura fuga.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Realizzati con laterizio naturale o pietra naturale ricomposto con piccole percentuali di resina acrilica
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Permeabili al vapore d'acqua
- Resistenti alle sollecitazioni meccaniche, urti e graffi
- Lavabili
- Verniciabili
- Elementi decorativi creati manualmente
- Resistenti agli UV

DATI TECNICI

	Valore
Legante	dispersione polimerica
Pigmenti	Pigmenti liquidi, a base di sostanze naturali
Cariche	Composizione di varie sabbie appositamente miscelate
Densità	Ca. 1,75 g / cm ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ EN ISO 7783	110
Valore PH	a 20 ° C: 8-9,5
Reazione al fuoco EN 13501-1	A2-s1, d0
Colori	Vari
Taglie	Varie

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Rasatura di sistemi a cappotto TERMOK8 MODULAR FLEX e TERMOK8 MINERALE MODULAR FLEX

Preparazione dei supporti:

I supporti particolarmente assorbenti devono essere trattati con primer idoneo prima di iniziare l'incollaggio dei listelli. Le superfici devono essere asciutte, pulite, piane e portanti.

Modalità di Applicazione:

Applicare l'adesivo GLUEFLEX P verticalmente con spatola dentata di 4x4, 4x6 o 5x5 mm sul supporto, creando uno strato di collante con spessore di 1,5- 2,0 mm. Premere il mattoncino "LISTELLO FLEX" nell'adesivo in modo tale che l'adesivo vada a riempire le fughe. Tutti i listelli dovranno essere ben sigillati ai bordi per impedire la penetrazione dell'acqua. Il "LISTELLO FLEX" deve essere completamente incorporato nell'adesivo (questo può essere facilmente verificato staccando un listello già applicato, controllando che la parte posteriore sia completamente coperta da adesivo). Applicare i mattoni lungo il livello e ripassare immediatamente le fughe tramite un pennello piccolo da 10mm inumidito. Passare gli architravi, con un'unica pennellata. Il tempo di asciugatura è dipendente dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. In caso di applicazione in esterno proteggere dagli agenti atmosferici per almeno 5 giorni. Le temperature non devono scendere sotto + 5°C per le 24 ore successive all'applicazione.

Strumenti di Applicazione:

Spatola dentata con dentatura 4x4mm, 4x6mm o 5x5mm, pennello da 10mm

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +30°C UR max 80% durante l'applicazione e l'essiccazione del materiale per almeno 24h.

In caso di applicazione all'esterno, utilizzare sempre una protezione dagli agenti atmosferici per almeno 5 giorni.

STOCCAGGIO

Conservare confezionato in luogo fresco al riparo da gelo, surriscaldamento e umidità.

Non conservare a temperature superiori a + 30 ° C