

**Marmorino in pasta a base di grassello di calce****DESCRIZIONE**

Marmorino eco-compatibile a base di grassello di calce, pigmenti naturali, granulati di marmo di Carrara. Ideale per finiture satinare. Il certificato TVOC in classe A+ lo rende idoneo per ottemperare ai protocolli CAM, Leed Breeam. Per interno ed esterno. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

**PROPRIETÀ PRINCIPALI**

- Eco-compatibile
- Traspirante
- Natura prevalente minerale
- Eccezionale lavorabilità

**DATI TECNICI**

Assorbimento capillare e perm. acqua (classe W) (EN 1062)	Classe W1, Alta
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco ( $\leq 10$ gloss 85°)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura a spessore, per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-fisico, opaca (C.4.C.O.D.2.C.SA)
Contenuto solido	72 $\pm$ 2%
Granulometria (EN 13300 / EN 1062)	400 $\mu$ m, S3, Grosso (< 1500 $\mu$ m)
Permeabilità al vapore acqueo (classe V) (EN 1062)	Sd 0,06 $\pm$ 0,02 m; Classe V1 Alta
Peso specifico	1660 $\pm$ 50 g/l
Tempo d'essiccazione	48h a 20°C
Tipo di legante	Calce
pH	> 12
Composti organici volatili (VOC)	Per interni: Cat A/a; limite 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30,00 g/l di VOC. Per esterni: Cat A/c; limite 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30,00 g/l di VOC.

**CARATTERISTICHE**

Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: a base acqua
Diluizione	Acqua; Pronto all'uso.
Gamma colori	Cartella colori Materia Naturale. Si sconsiglia di richiedere tinte particolari che necessitano l'uso di coloranti organici per il raggiungimento delle tonalità
Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 0.5 mq/Kg
Resa per confezione	(25 Kg): 12 mq ca. La resa varia in base alla rugosità del supporto.

**APPLICAZIONE****Condizioni ambientali:**

Min +5°C max +40°C UR max 80%

**Strumenti di applicazione:**

frattone inox (Frattoni Inox Pollock), frattone di spugna, frattone di plastica (Frattoni Plastica Gauguin)

**Tipo supporto:**

Calcestruzzo, intonaci civili, intonaci civili pitturati rasature a gesso e cartongessi

## Modalità di applicazione:

A parete completamente asciutta dopo l'applicazione del fondo o del fissativo miscelare il prodotto sino all'ottenimento di una pasta omogenea e senza grumi, applicare con frattazzo inox una prima mano omogenea di OLD TIME MAX e attendere la completa asciugatura. Completare con la seconda mano, pressando e lisciando superficie al fine di ottenere una superficie piana e priva di avvallamenti. In fase di asciugatura eseguire la lamatura fino ad ottenere l'effetto estetico desiderato.

## Note:

L'eventuale presenza di acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta.

## Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere sufficientemente stagionati, accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropultrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le vecchie pitture incoerenti o in fase di stacco devono essere rimosse. Su superfici con presenza di alghe o muffe trattare con ciclo igienizzante VITASANA SOLUX. In presenza di parti stuccate o polverose applicare una mano di Metro Fix o per supporti minerali, fissativo inorganico IVASIL PRIMER S o SILOFIX

Cartongesso, rasatura a gesso,

Applicazione di una mano di fissativo acrilico Metro fix, attendere asciugatura e completare con l'applicazione di una mano di fondo opaco DESIGN COVER 01 (METROPOLIS).

CLS eIntonaci civili nuovi

Applicazione di una mano di fondo opaco DESIGN COVER 01(METROPOLIS).

Intonaci già pitturati

A seconda del tipo di intonaco esecuzioni di eventuali ripristini o rasature con UNIFORM BIANCO/GRIGIO, in caso di intonaci minerali utilizzare ASFODELO/ARTEMISIA

Applicazione di una mano di fissativo acrilico Metro fix o per supporti minerali, fissativo inorganico IVASIL PRIMER , SILOFI.

Applicazione di una mano di fondo opaco DESIGN COVER 01 (METROPOLIS).

## IMMAGAZZINAMENTO

### Confezioni:

25 Kg - 5 Kg

### Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

## TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

